



Multirock

OPIS PROIZVODA

Stisnjene večnamenske plošče iz kamene volne za izolacijo podstrešij, predelnih sten in spuščениh stropov.



UPORABA

ROCKWOOL Multirock se priporoča za uporabo pri lahkih montažnih predelnih stenah iz mavčno kartonskih plošč, izolaciji podstrešja, spuščениh stropih in oblaganju sten pri izolaciji sten z notranje strani. Multirock se dostavlja v novem "Slim pack" pakiranju. Z novo tehnologijo stiskanja ima paket več plošč, oziroma tudi do 60 % več m². Na novo paleto pride celo več kot dvojna količina izolacijske površine glede na standardno.



Multirock

LASTNOSTI

- popolnoma nevenljiv material, A1 razreda gorljivosti
- zvočno izolacijske lastnosti
- odlične toplotno izolacijske lastnosti - nizka vrednost koeficienta toplotne prevodnosti (λ)
- paroprepustnost
- vodoodbojnost
- dimenzijska stabilnost
- kemijska nevtralnost



NOVE DIMENZIJE PROIZVODA - Multirock širine 625mm

Debelina (mm)	50	70	100
Dolžina x širina (mm)	1200 x 625		
m² / pakiranje	11,25	7,50	6,00
m² / paleta	360,00	240,00	192,00

Proizvodi se dostavljajo v paketih na lesenih paletah dimenzij 2400x1200x2605 mm, zaščiteni s PE folijo.

DIMENZIJE PROIZVODA IN PODATKI O PAKIRANJU

Debelina (mm)	40	50	60	70	80	90	100	120	140	160
Dolžina x širina (mm)	1200 x 600									
m² / pakiranje	12,96	10,80	8,64	7,20	5,76	5,76	5,76	4,32	3,60	2,88
m² / paleta	414,72	345,60	276,48	230,40	184,32	184,32	184,32	138,24	115,20	92,16

Proizvodi se dostavljajo v paketih na lesenih paletah dimenzij 2400x1200x2505 mm, zaščiteni s PE folijo.

TEHNIČNE PODROBNOSTI

Lastnost	Simbol	Vrednost	Merska enota	Standard
Razred gorljivosti	-	A1	-	EN 13501-1
Koeficient toplotne prevodnosti	λ_D	0,037	W/mK	EN 12667
Paroprepustnost	μ	1,0	-	EN 12086
Toleranca debeline	T2	-5 +15	mm	EN 823
Navzemanje vode pri kratkotrajnem namakanju v vodi	WS	$\leq 1,0$	kg/m ²	EN 1609
Navzemanje vode pri dolgotrajnem namakanju v vodi	WL(P)	$\leq 3,0$	kg/m ²	EN 12087
Tališče	Tt	> 1000	°C	DIN 4102
CE - certifikat	EC - Certificate of conformity 1163 - CPD - 0195			
Koda za označevanje	MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1			

ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o.

Sedež in proizvodnja, Poduzetnička zona Pićan Jug 130, Zajci, HR-52333 Potpićan
 Prodajna pisarna, Radnička cesta 80, HR-10000 Zagreb
 Tel 01 6197 600, Fax 01 6052 151
 info@rockwool.si
 www.rockwool.si

Vse informacije v tehničnem listu se nanašajo na lastnosti proizvoda, ki so verodostojne v času tiskanja tehničnega lista. Prosimo, da od svojega dobavitelja vedno zahtevate najnovejšo izdajo tehničnega lista, saj si nenehno prizadevamo razvijati proizvod. Pridružujemo si pravico do spremembe posameznih vrednosti brez predhodnega obvestila.